



Produktbeschreibung

Q40 ist eine farblos auftrocknende Haft- und Schutzgrundierung für innen und außen. **Q40** dient zum Grundieren von saugenden Wand- und Bodenflächen um nachfolgende Materialien vor zu schnellem Wasserentzug zu schützen. **Q40** verfestigt Estrichoberflächen und Spachtelmassen vor dem Verlegen von Fliesen oder Mosaik. Zudem dient es dem feuchtigkeitsbremsenden Verfestigen und Grundieren von Gipsputzen, Porenbeton, Ziegelmauerwerk, Gipsplatten und Beton als Vorbehandlung vor dem Spachteln, Fliesenlegen oder Tapezieren.

Produkteigenschaften

Q40 kann mit Wasser verdünnt werden. Es ist leicht zu verarbeiten und dringt sehr gut in den Untergrund ein. Es verbessert die Festigkeit und Tragfähigkeit der behandelten Untergründe. **Q40** ist lösemittelfrei und daher sehr gut für Wohnräume geeignet. Es ist schnell trocknend und sehr ergiebig. Der Verbrauch für einen m² liegt bei ca. 150ml.

Verarbeitung

Der Untergrund muss vor dem streichen dauertrocken, sauber, druck- und zugfest sein. Nicht tragfähige Beschichtungen sind sorgfältig zu entfernen. Frisch eingebaute Zementestriche dürfen nicht mehr als 4% Restfeuchtigkeit haben.

Verarbeitung:

Bei stark porösen Untergründen (alte Estriche, weiche Putze etc.):

Bei stark porösen Untergründen sollten Sie 3 Schichten **Q40** aufbringen. Die 1. Schicht **Q40** vor der Verarbeitung 1:1 mit Wasser mischen und gründlich aufrühren bzw. schütteln.

Anschließend gemischtes **Q40** mit einer Bürste, Besen oder Streichgerät auftragen. Pfützenbildung vermeiden!

Nach vollständiger Trocknung (ca. 1 Stunde) eine 2.Schicht **Q40** unverdünnt aufbringen. Nach einer weiteren Stunde können Sie dann die 3. Schicht **Q40** unverdünnt aufbringen.

Bei normal saugenden mineralischen Untergründen (Beton, Putz, Zementestriche, Porenbeton oder Kalksandsteine):

Q40 mit einer Bürste, Besen oder Streichgerät unverdünnt auftragen. Pfützenbildung vermeiden!

Nach vollständiger Trocknung (ca. 1 Stunde) eine 2.Schicht **Q40** unverdünnt aufbringen.

Verbrauch: 150ml pro m² und Schicht

Aushärtung durch Kratzprobe prüfen. Erst nach vollständiger Trocknung spachteln, streichen, verputzen oder Fliesenkleber auftragen.





Transport und Lagerung

Q40 wird in 10 Liter Kanistern geliefert.
Vor Frost schützen. Kühl und trocken lagern.
Bei Lagerung zwischen +15°C und +25°C in Originalgebinden
mindestens 12 Monate lagerfähig.

Die Angaben in diesem Datenblatt basieren auf unseren neuesten Kenntnissen und Erfahrungen. Der Verleger wird nicht davon befreit, unsere Angaben auf die eigene Verwendbarkeit zu überprüfen. Dies gilt auch für Anwendungen und Verfahren, die von uns nicht ausdrücklich schriftlich angegeben sind. Da Anwendung und Verarbeitung jedoch außerhalb unseres Einflusses liegen, ist der Inhalt des technischen Merkblattes ohne Rechtsverbindlichkeit. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle vorliegenden Beschreibungen, Daten, Verhältnisse, Gewichte o.ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.

