



Q411

Quick & Easy Marmorgrund fein

PRODUKTBE SCHREIBUNG

„Q411 Marmorgrund Fein“ dient zur Vorbereitung von Untergründen für die nachfolgende Beschichtung mit Quick & Easy-Wandbeschichtungen. Geeignete Untergründe sind z. B. vollflächig armierte Gipskartonplatten, Gips- und Kalk-Zement-Putze und/oder Altputze. „Q411 Marmorgrund Fein“ ist anwendungssicher, bietet eine optimale Haftvermittlung, ist diffusionsfähig und egalisiert den Untergrund für die nachfolgende Wandbeschichtung.

EIGENSCHAFTEN & BESONDERHEITEN

- Sehr feines Material (Körnung) und dadurch geringerer Verbrauch bei der Wandbeschichtung
- Einfache und schnelle Verarbeitung
- Hervorragende Haftvermittlung
- Diffusionsfähig
- Egalisiert den Untergrund
- Abgestimmt auf Quick & Easy-Wandbeschichtungen
- Individuell einfärbbar

UNTERGRÜNDE & VORARBEITEN

Der Untergrund muss trocken, fest, tragfähig und frei von Staub, Schmutz und anderen Trennmitteln sein. Alte, nicht fest haftende oder schwach gebundene Beschichtungen sowie lockere Putze und Tapeten sind zu entfernen. Stark saugende & kreadende Untergründe müssen mit Tiefgrundkonzentrat grundiert werden.

VERARBEITUNG

- Streichen, rollen oder spritzen

TROCKNUNGSZEIT

- Q411 Marmorgrund Fein kann nach ca. 6 Stunden überarbeitet werden

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

- Sofort nach der Verarbeitung mit Wasser

LAGERUNG

- Q411 Marmorgrund Fein ist im verschlossenen Originalgebinde bei frostfreier, kühler Lagerung mindestens 12 Monate lagerfähig

23.04.2024 [1]				Q-Quick GmbH In der Hochstedter Ecke 2 99098 Erfurt Tel.: 0361 - 74 78 70 82 email: kontakt@quickfloor.de web: www.quickfloor.de
-------------------	---	---	--	---



VORSICHTS- & SICHERHEITSHINWEISE

- Berührung mit Augen und Haut vermeiden
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- Sonstige Vorsichts- und Sicherheitshinweise entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt

ENTSORGUNG

- Nicht ausgehärtete Restmengen werden als Baustellenabfälle entsorgt
- Ausgehärtete Restmengen werden im Hausmüll entsorgt

TECHNISCHE DATEN

Lieferform:	Marmorkornhaltige Styrolacrylat-Dispersion
Farbe:	Weiß
Verarbeitungstemperatur:	Nicht unter 5° C (Luft und Wand)
Verbrauch:	Ca. 200 g/m ²
Reichweite:	1 kg / ca. 6 m ² 6 kg / ca. 30 m ² 15 kg / ca. 75 m ²
Überarbeitbar:	Nach ca. 6 Stunden
VOC-Gehalt:	EU-Grenzwert für dieses Produkt: (Kat. h) 30 g/l VOC (2010), Dieses Produkt enthält max. < 30 g/l VOC
Lagerung:	Ca. 24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde, trocken, kühl, aber frostfrei
Reinigung der Werkzeuge:	Mit Wasser

ANMERKUNG

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit, langjähriger praktischer Erfahrung und Informationen unserer Zulieferer. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht von der Pflicht entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer

23.04.2024 [2]				Q-Quick GmbH In der Hochstedter Ecke 2 99098 Erfurt Tel.: 0361 - 74 78 70 82 email: kontakt@quickfloor.de web: www.quickfloor.de
-------------------	---	---	--	---



Neuaufgabe verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet unter www.quickfloor.de abrufbar. Mit dem Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Merkblätter ihre Gültigkeit. Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und berücksichtigen nicht den jeweiligen Einzelfall. Darum können aus ihnen keine Schadensersatzansprüche hergeleitet werden. Die Informationen können und sollen nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in Zweifelsfällen, ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren.

23.04.2024 [3]		<p>***** Zertifiziert ***** nach DIN EN 13813:2003-01 Permanente Eigenüberwachung</p>		Q-Quick GmbH In der Hochstedter Ecke 2 99098 Erfurt Tel.: 0361 - 74 78 70 82 email: kontakt@quickfloor.de web: www.quickfloor.de
-------------------	---	--	--	---